

CLEANTHANE 1000



Однокомпонентный полиуретановый состав, готовый к применению, для грунтования и пропитывания пористых оснований, отверждается в результате реакции с влагой воздуха.

Область применения

Грунтование швов при герметизации, грунтование в системе гидроизоляции, обеспыливайте бетонных оснований.

Технические характеристики

Химическая основаПолиуретановая смола (Один компонент)

Технологические интервалы	Температура	5 °C	20 °C	30 °C
	Межслойный интервал (Min)	15 часов	6 часов	3 часа
	Межслойный интервал (Max)	2 дня	1,5 дня	1 день
	Высыхание «на отлип»	1 час	30 минут	15 минут
Разбавитель (используется для очистки инструмента)	DR 700, DR 700L, DR 790			
Плотность	1			
Теоретический расход	0,13 кг/м²			
Цвет	Бесцветный			
Срок годности	12 месяцев с даты производства (Температура хранения от 5 °C до 30 °C)			
Содержание сухого вещества	28±3%			
Коэффициент разбавления	Без разбавления			
Толщина нанесения	50 мкм			
Упаковка	14л., 16л.			

Инструкция по применению

Требования к основанию	1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 суток при температуре 21 °C и относительной влажности 50%. 2. Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабо держащихся частиц и загрязнений, например, грязи, масла, жира, различных пропиток и т.п. 3. Для увеличения прочности финишного покрытия, необходимо произвести механическую подготовку основания.
Условия нанесения	1. Температура воздуха: от 5 до 35°C, температура поверхности: не более 40°C , относительная влажность: не более 80% 2. Влажность бетона: не более 6% (новое строительство), на поверхности не должно быть свободной влаги (реконструкция по «старому» бетонному основанию).
Способ нанесения	1. Нанесение материала производится кистью или валиком. 2. Грунтование производится до насыщения основания. Образование луж отрицательно влияет на адгезию к вышележащему слою покрытия. 3. Расход материала зависит от качества основания. 4. В системах гидроизоляции: ➤ Грунт: CLEANTHANE 1000 ➤ Базовый слой: ECO-CLEANTHANE 2100, CLEANTHANE 2100 PLUS, CLEANTHANE 2100(KS)

CLEANTHANE 1000



- Финишный слой: CLEANTHANE 3000K
- 5. Система герметизации:
 - Грунтование - CLEANTHANE 1000
 - Полиуретановый герметик - NEW-THANSUNG SEAL(SL)

Важное замечание

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.